

# Pororošty PR-33/33-40/3 - hliník-surový - protiskluz S3 - 800x1000

» » rozměr 800 x 1000 mm



## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 40/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/31 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/3.

Jako výrobní materiál je použit hliník bez povrchové úpravy.

Protiskluzové provedení roštu je na rozpěrných páscích ( S3 ).

Nosná délka podlahového roštu je 800 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 740 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu       | 110.3333.5197        |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000                |
| Hmotnost           | 9,66 Kg              |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |

Lisovaný pororošt ( PR ), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, hliník bez povrchové úpravy, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kód produktu       | 110.3333.5197  |
| Hmotnost           | 9,66 Kg  |
| Typ výrobku        | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu        | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm   |
| Nosný pásek        | výška 40 mm, síla 3 mm   |
| Protiskluz         | Protiskluz S3 - Rozpěrné pásy  |
| Délka (mm)         | 800  |
| Šířka (mm)         | 1 000  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů   |
| www                | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a> |