
Pororošty SP-22/24-30/2 - ocel-zinkovaná - 1100x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 1100 x 1000 mm



Kód produktu	100.2224.0030
Nosná délka (mm)	1 100 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	32,62 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Svařovaný pororošt (SP), 22/24 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 24 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 22/24 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 20/19 mm.Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.Svařovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení.Nosná délka je 1100 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1040 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	100.2224.0030
Hmotnost	32,62 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	22/24 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 24 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 100 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 28-35 dnů
Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)	1 460,00
Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg)	215,00
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp